

## Tekniskt datablad

### Produktinformation

Produkt	Virkeslöv, T-Reuse
Material	Polyeten

Specifikation:		Tolerans
Tjocklek (µm)	60 -120	± 10 %
Bredd (m)	1,8 - 7	± 5 %
UV-Skydd	Ja	
Färg	Vit / Svart	
Innehåll av återvunnet material PCR %	77	
Koldioxidavtryck*	0,88 kg	Kg CO2 eq/kg PE

\* Beräkningarna utförs i enlighet med gällande standarder och baseras på Rani Plast egna produktionsdata och data från råvaruleverantörer och ackrediterade databaser som GaBi och Ecolnvent.

Den vit/svarta filmen tillverkas av 100% PCR-material och friktionsfilmen tillverkas av nyråvara. PCR-innehållet 77% är beräknat på produktens totala massa inklusive färger, UV- och friktionsfilm.

23-04-06  
Hållbarhetschef  
Marilyn Lindh  
T-Emballbacke AB  
[www.t-emballbacke.se](http://www.t-emballbacke.se)

### Ytterligare information

Informationen i detta dokument är enligt vår kännedom korrekt och tillförlitlig vid publiceringsdatumet. Användaren är ensam ansvarig för alla beslut om användning och Rani Plast ger inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och tar inte på sig något ansvar i samband med användning av denna information.